

Foamalite X-press

Opis

Lekkie a zarazem sztywne płyty ze spienionego PCW o gładkiej i równej powierzchni. Dzięki swoim właściwościom są uniwersalnym i najbardziej popularnym podłożem reklamowym.

			FOAMALITE [®] premium	FOAMALITE [®] X-press	FOAMALITE [®] color	FOAMALITE [®] plus
CECHY	ZASADA	JEDNOSTKA	ŚREDNI WYNIK			
Gęstość objętościowa	DIN EN ISO 1183-1	kg/m ³	450 - 700	400 - 550	500 - 600	500 - 600
Twardość powierzchniowa	ISO 868	Shore D	40	35	37	45
Max. temperatura użytkowania	—	°C	55	55	55	55
Współczynnik rozszerzalności liniowej	DIN EN ISO 75 - 2	mm/(m·K)	0,05	0,05	0,05	0,05
Absorpcja wody	DIN EN ISO 62	%	<1	<1	<1	<1
Zachowanie ogniowe	DIN EN 13501-1		C - s3, d0	C - s3, d0	C - s3, d0	
	Euroklasa		1 - 10 mm	2 - 10 mm	3 - 10 mm	
	NF P 92-501		M1	M1	M1	
	Francja		1 - 10 mm	2 - 10 mm	3 - 10 mm	M1 5 - 10 mm



Wskazane w niniejszej karcie technicznej dane mają charakter szacunkowy i zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych, w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie. Dane nie mają charakteru wiążącego. Zaleca się uprzednie przeprowadzenie testów produkcyjnych w celu potwierdzenia przydatności surowca do zamierzonego celu oraz stosowanych rozwiązań. Antalis Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jakichkolwiek błędów lub nieścisłości we wskazanych wyżej danych szacunkowych.

Foamalite X-press

Techniki zadruku

- Sitodruk (po wykonaniu próby)
- UV (po wykonaniu próby)

Wykończenie i obróbka

Frezowanie, nawiercanie, cięcie piłą, grawerowanie, cięcie ręczne, oklejanie folią

Certyfikaty i atesty

- REACH/ROHS
- M1



Wskazane w niniejszej karcie technicznej dane mają charakter szacunkowy i zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych, w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie. Dane nie mają charakteru wiążącego. Zaleca się uprzednie przeprowadzenie testów produkcyjnych w celu potwierdzenia przydatności surowca do zamierzonego celu oraz stosowanych rozwiązań. Antalis Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jakichkolwiek błędów lub nieścisłości we wskazanych wyżej danych szacunkowych.